

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

TINTA EMBORRACHADA METRÓPOLE

INDICAÇÃO:

É um produto que foi desenvolvido para área interna e/ou externa com base acrílica elastomérica, porém a função impermeabilizante é exclusivamente na área externa.

Cobre a superfície com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade, aderência e promove em até 5% menos absorção de calor nas cores claras, tendo uma grande durabilidade e alta resistência a intempéries. Indicado para reboco, concreto, fibrocimento, texturas e galvanizados.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Copolímero acrílico em dispersão aquosa e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, mofo, gordura e rachaduras de proporção estrutural. Se houver fissuras acima de 0,1 mm, a mesma deverá ser realizado tratamento especial antes da aplicação do produto.

Em reboco novo ou argamassa, iniciar a aplicação da TINTA EMBORRACHADA somente após 30 dias de cura do mesmo (mesmo em reboco novo é necessário retirar toda poeira antes da aplicação).

Para paredes com mofo/infiltrações, sendo elas **NÃO** provenientes da chuva, o problema deverá ser sanado antes da aplicação de qualquer produto.

A limpeza do mofo/lodo deve ser feita da seguinte forma:

- Com auxílio de uma máquina de pressão e/ou escova de aço e/ou lixa, remover todo o lodo/mofo da superfície.
- Aplicar uma solução de 1:1 de água limpa e água sanitária por todo o local e deixe agir por 30 minutos.
- Lavar novamente com água em abundância, até remover toda a solução.
- Repetir a limpeza quantas vezes for necessário.

ATENÇÃO: Antes de aplicar produtos por cima de tinta antiga calcinada ou descascando, deve-se primeiramente efetuar o lixamento de toda a superfície com escova de aço e lixa, retirando o máximo dessa tinta velha calcinada. Após feito, deve-se varrer toda a área para retirar todo o pó, passar pano úmido e aguardar a superfície secar. Em seguida, aplicar no mínimo uma (01) demão do FUNDO PREPARADO DE PAREDE METRÓPOLE e após 4 horas, efetuar o procedimento normal de pintura com a TINTA EMBORRACHADA. Este mesmo procedimento deve ser utilizado após a remoção do mofo/infiltração como demonstrado no parágrafo anterior.

Paredes com pinturas acetinadas, brilho e semibrilho é necessário efetuar o lixamento de toda a superfície para promover uma melhor aderência, logo após limpe o local com pano úmido e somente seco pode iniciar a pintura normalmente.

DILUIÇÃO:

Recomenda-se que após a preparação da superfície e completa homogeneização do produto, deve-se então diluir:

- 1º Demão: Diluir com 20% de água limpa,
- 2º Demão: Diluir com 10% de água limpa;
- 3º Demão: Sem diluição.

Com intervalos de 4 horas entre demãos.

TEMPO DE SECAGEM / APLICAÇÃO / ACABAMENTO:

- Secagem final em 30 dias, podendo variar de acordo com as condições climáticas;
- Trincha, Rolo de lã, Revolver.
- Para total proteção é necessário que aplique **NO MÍNIMO 03 DEMÃOS**, seguindo as orientações corretas, dependendo da superfície e da cor poderá haver uma maior necessidade de mais demãos.

RENDIMENTO:

Até 250 m² por demão, cada barrica de 18L, podendo variar de acordo com o substrato.

OBSERVAÇÃO:

Após aplicação da TINTA EMBORRACHADA, não é recomendado aplicação de outro produto por cima antes do prazo de 1 ano. Caso necessário, deve-se lixar toda a superfície antes de aplicar o novo produto.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%.

SAC: 031998907771